



عمليات تجميع واستكمال
الذجاج

أولاً: طرق تجميع الأواني الزجاجية المكسورة
Re-construction or Joining of Fragmented Glass
Vessels





إذا كان عدد القطع الزجاجية المكسورة قليل مع زيادة سمك الزجاج نسبياً ، يتم التجميع عن طريق تركيب القطع الزجاجية الواحدة تلو الأخرى باستخدام المادة اللاصقة مباشرة



إذا كان عدد القطع الزجاجية المكسورة كثيرة العدد وقليلة السمك يتم استخدام لاصق سريع مع الشرط اللاصق المضاد للحموضة ثم تثبيت المشابك المعدنية يليها تطبيق المادة اللاصقة النهائية


ثانياً : طرق استكمال الأجزاء المفقودة بالأواني الزجاجية

**Methods of completing the missing parts with
glassware**





بعد تجميع الكسر الزجاجي يظهر للمرمم عدد وحجم وأماكن الأجزاء المفقودة المراد استكمالها
وترى هنا عملية تطبيع شمع الأسنان في أماكن الفقد



عمل طبقات مماثلة للقطع المراد استكمالها ، ثم استخدام السيليكون المطاط Silicon Rubber في عمل القالب



الحصول على قطع مماثلة للقطع المفقودة باستخدام مادة الإستكمال وإستخدام مواد ملونة
تناسب مع القطعة الأثرية



تركيب القطع المستكملة في أماكنها ويظهر شكل القطعة الأثرية بعد عمليات التجميع والإستكمال